

SOPRAVAP STICK ALU KSD

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU: WPBDE215

Vydání dle dne 30.6.2023 č. WPBDE215.d.CZ / 07-2023 ruší a nahrazuje WPBDE215.c.CZ / 01-2016

Výrobek odpovídá harmonizované normě EN 13970:2004 + EN 13970:2004 / A1:2006

SLOŽENÍ

SOPRAVAP STICK ALU KSD je samolepicí parotěsnicí asfaltový pás modifikovaný SBS elastomerem

tloušťka	1,1 mm ± 5%
výztužná vložka	skelná rohož
asfaltová hmota	asfalt modifikovaný elastomerem SBS
horní povrch	hliníková fólie chráněná PET fólií
spodní povrch	snímatelná ochranná fólie
podélný přesah	≥ 80 mm
rozměr role	25,0 x 1,00 m
hmotnost role	cca 25 kg
počet rolí na paletě	
m ² na paletě	

POUŽITÍ

SOPRAVAP STICK ALU KSD je samolepicí pás pro použití jako parozábrana do všech typů střešních systémů.

APLIKACE

SOPRAVAP STICK ALU KSD se aplikuje spodní stranou na očištěný a napenetrovaný podklad rozvinutím a odstraněním ochranné fólie. Poté se pás přitlačí k podkladu a uhladí, aby se zabránilo uzavření vzduchu a tvorbě puchýřů. Doporučená teplota pokládky je minimálně 10°C (teplota vzduchu, podkladu a asfaltového pásu). Při nižších teplotách je nutná tepelná aktivace.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Role jsou na paletách baleny ve svislé poloze a zajištěny ochrannou fólií. Hromadné balení – palety a jednotlivé role jsou označeny CE štítkem a požadovanými technickými informacemi o produktu. Palety i jednotlivé role musí být uloženy ve svislé poloze na vodorovném přímém povrchu. V průběhu skladování chraňte pás před vlhkostí. Při nízkých teplotách by měly být pásy skladovány při teplotě alespoň + 10°C minimálně 12 hodin před aplikací.

OZNAČENÍ CE

Vlastnosti, na které se vztahuje označení CE

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA
Reakce na oheň	E	EN 13501-1
Vodotěsnost	splňuje	EN 1928:2000
Maximální tahová síla - podélně - příčně	≥ 500 N/50 mm ≥ 300 N/50 mm	EN 12311-1
Prodloužení při přetržení - podélně - příčně	≥ 2 % ≥ 2 %	
Odolnost proti nárazu	300 mm	EN 12691
Smyková odolnost ve spojích	≥ 400 N/50 mm	EN 12317-1
Odolnost proti odlupování ve spojích	NPD	EN 12316-1
Odolnost proti protržení (hřebík)	NPD	EN 12310-1
Ohebnost za nízkých teplot	-30 °C	EN 1109
Trvanlivost - difúzní odpor vodních par po umělém stárnutí	splňuje	EN 1931
Trvanlivost - odolnost vůči chemikáliím	NPD	-
Propustnost vodní páry- ekvivalentní difúzní tloušťka S _d	≥ 1500 m	EN 1931
Nebezpečné látky	NPD	-

NPD – není stanoveno

DODATEČNÉ INFORMACE

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:

Podle nařízení Evropské komise 1907/2006 (REACH), článek 31, není bezpečnostní list vyžadován pro uvádění na trh, přepravu a používání produktu. Výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující velmi velké obavy) v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti a při správném použití nemá negativní dopad na životní prostředí.

Kontrola kvality:

integrováný systém řízení kvality ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO 14001