

# CURAL

## TECHNICKÝ LIST PRODUKTU č: MISFR0142.a/CZ

Vydání ze dne 10.5.2023

### SLOŽENÍ

---

**CURAL** je hydroizolační nátěr složený z elastomerického asfaltu, hliníkových pigmentů, vláken, minerálních plniv a těkavých rozpouštědel

### POUŽITÍ

---

**CURAL** se používá jako asfaltový kryt pro revitalizování staré asfaltové hydroizolace, částečně se používá i na pískované asfaltové pásy nebo na hydroizolaci CURNOIR (viz technický list) jako obnova a ochrana.

**CURAL** se také používá jako antikorozní ochrana kovových prvků (oplechování, trapézový plech, žlaby, potrubí), na vlnitou krytinu z vláknocementu, ocelové střešní panely nebo na překrytí okrajů přesahů asfaltových pásů pokrytých hliníkovým povrchem.

Díky hliníkovému pigmentu je to ideální reflexní nátěr, díky čemuž dojde k ochlazení v interiéru budovy a je vysoce odolný proti UV záření.

Všechny aplikace jsou popsány v platných technických schváleních nebo technických návodech SOPREMA.

### APLIKACE

---

Před použitím řádně promíchejte tak, aby byl **CURAL** pěkně homogenní. Používané nástroje pro aplikaci (váleček, štětec, gumová stěrka) musí být čisté.

**CURAL** se aplikuje hladítkem, štětcem nebo válečkem (cca 300 g/m<sup>2</sup>) nebo stříkácí pistolí (cca 250g/m<sup>2</sup>), na suchý, čistý a soudržný povrch přičemž je nutno dbát na to, aby nedošlo k přílišné tloušťce.

#### Čištění nástrojů:

Ropná rozpouštědla (například lakový benzín – tzv. „white spirit“, nebo xylén).

### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

---

Plechovky: 1 kg, 5 kg nebo 25 kg

Skladování: 12 měsíců od data výroby v originálním neotevřeném balení, za vyhovujících skladovacích podmínek (chladné, dobře větrané místnosti)

### DODATEČNÉ INFORMACE

---

#### Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:

**CURAL** je hořlavý a škodlivý při vdechování a kontaktu s pokožkou. **CURAL** obsahuje xylén

- Před použitím otevřeného ohně je nutné držet plechovky, ať už plné nebo prázdné, ve vzdálenosti < 10 m.
- Nekuřte.
- Nevdechujte páry.
- V případě nedostatečného větrání použijte vhodný dýchací přístroj.
- Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice.
- Zabraňte kontaktu s kůží a očima.

#### Kontrola kvality:

integrovaný systém řízení kvality ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO 14001

Soprema CZ s.r.o. • Prusíkova 2577/16 • Praha 13 • 155 00

Tel.: +420 774 688 890

E-mail: info@soprema-sro.cz • www.sopremagroup.cz

IČ: 24700835 • DIČ: CZ24700835

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s. • CZK: 1387886524/2700

EUR:1387886532/2700 • IBAN:CZ34 2700 0000 0013 8788 6532 • SWIFT: BACXCZPP

## VAROVÁNÍ

Údaje uvedené v tomto listu platí pro odpovídající produkt dodávaný společností Soprema. Upozorňujeme, že údaje se mohou lišit od údajů platných v jiných zemích.

Výše uvedené informace, zejména rady týkající se zpracování a použití našich produktů, vycházejí z našich znalostí a zkušeností v běžných případech použití. Výše uvedené informace o použití produktů jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Je však na aplikátorovi, aby na základě objektivních požadavků a podmínek na místě určil vhodnost produktu. Vyhrajujeme si právo na změny nezbytné pro technologický pokrok nebo vylepšení produktu

## VLASTNOSTI

CURAL	
Skupenství	Hustá kapalina hliníkové barvy
Hustota při 25 °C (orientační hodnota)	1150 kg/m <sup>3</sup>
Mrazuvzdornost	Dobrá
Bod vzplanutí	25 °C
Odolnost proti stárnutí	Dobrá
Stékavost při 95°C na nakloněném podkladu při 45° za 24 hodin	Nestéká
Doba schnutí	24 hod

