

RESISTO S3 P

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU: WPBPL305

Vydání dle dne 30.6.2023 č. WPBPL305.d.CZ / 07-2023 ruší a nahrazuje WPBPL305.c.CZ / 01-2015

Výrobek odpovídá harmonizované normě EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + EN 13969:2004 / A1:2006 a EN 13970:2004 + EN 13970:2004 / A1:2006

SLOŽENÍ

RESISTO S3 P je podkladní asfaltový pás modifikovaný SBS elastomerem

tloušťka	3,0 mm ± 0,2 mm
výztužná vložka	skelná rohož
asfaltová hmota	asfalt modifikovaný elastomerem SBS
horní povrch	písek
spodní povrch	spalitelná fólie
podélný přesah	80 mm
rozměr role	10,0 x 1,0 m
hmotnost role	cca 47,0 kg
počet rolí na paletě	30
m ² na paletě	300

POUŽITÍ

RESISTO S3 P je pás pro použití jako parozábrana do všech typů střešních systémů. Také pro použití jako podkladní pás ve vícevrstvých střešních hydroizolačních systémech, včetně použití jako spodní hydroizolační vrstva do přitěžovaných a zelených střech.

V jednovrstvých izolacích spodní stavby lze použít jako izolaci proti zemní vlhkosti, ve vícevrstvých izolacích spodní stavby jako izolaci proti vodě

APLIKACE

RESISTO S3 P se aplikuje plošným natavením k podkladu plynovým hořákem nebo horkým vzduchem.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Role jsou na paletách baleny ve svislé poloze a zajištěny ochrannou fólií. Hromadné balení – palety a jednotlivé role jsou označeny CE štítkem a požadovanými technickými informacemi o produktu. Palety i jednotlivé role musí být uloženy ve svislé poloze na vodorovném přímém povrchu. V průběhu skladování chraňte pás před vlhkostí. Při nízkých teplotách by měly být pásy skladovány při teplotě alespoň + 5°C minimálně 6 hodin před aplikací.

OZNAČENÍ CE

Vlastnosti, na které se vztahuje označení CE

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA
Chování při vnějším požáru *	*	EN 13501-5
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	EN 13948
Odolnost proti statickému zatížení – metoda A	5 kg	EN 12730 :2000
Odolnost proti odlupování ve spojích	NPD	EN 12316-1
Trvanlivost - odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	80 °C	EN 1110
Trvanlivost - vodotěsnost po umělém stárnutí	splňuje	EN 1928:2000
Odolnost proti statickému průrazu – metoda B	5 kg	EN 12730:2001
Reakce na oheň	E	EN 13501-1
Trvanlivost - difúzní odpor vodních par po umělém stárnutí	splňuje	EN 1931
Trvanlivost - odolnost vůči chemikáliím	NPD	-
Difúzní odpor pro vodní páru μ	$\geq 6,9 \cdot 10^4$	EN 1931
Vodotěsnost	splňuje	EN 1928:2000
Maximální tahová síla - podélně - příčně	400 ± 150 N/50 mm 250 ± 100 N/50 mm	EN 12311-1
Prodloužení při přetržení - podélně - příčně	$\geq 2 \%$ $\geq 2 \%$	
Odolnost proti nárazu	400 mm	EN 12691
Smyková odolnost ve spojích	$\geq 150 \text{ N/50 mm}$	EN 12317-1
Odolnost proti protřetí (hřebík)	$\geq 50 \text{ N}$	EN 12310-1
Ohebnost za nízkých teplot	-9 °C	EN 1109
Nebezpečné látky	NPD	-

DODATEČNÉ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	90 °C	EN 1110
Rozměrová stálost	0,1 %	EN 1107-1

* Záznam vyplývá z toho, že nemůže být stanoveno žádné zařazení na výrobek samotný dle EN 1187 (zkušební metodika pro zkoušku chování při vnějším požáru) a EN 13501-5 (Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru). Vlastnost se označuje jako $B_{\text{roof}}(t1,t3)$ v závislosti na střešním systému pro střešní skladbu s uvedeným výrobkem, nikoli pro výrobek samý.

Pro bližší informace ohledně zpráv o klasifikaci chování při vnějším požáru Broof kontaktujte technické oddělení SOPREMA.

NPD – není stanoveno

DODATEČNÉ INFORMACE

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:

Podle nařízení Evropské komise 1907/2006 (REACH), článek 31, není bezpečnostní list vyžadován pro uvádění na trh, přepravu a používání produktu. Výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující velmi velké obavy) v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti a při správném použití nemá negativní dopad na životní prostředí.

Kontrola kvality:

integrováný systém řízení kvality ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO 14001