

# MAMUT FIX UNILAY W

## TECHNICKÝ LIST PRODUKTU: WPBPL210

Vydání dle dne 30.6.2023 č. WPBPL210.d.CZ / 07-2023 ruší a nahrazuje WPBPL210.c.CZ / 01-2016

Výrobek odpovídá harmonizované normě EN 13707:2004 + A2:2009

### SLOŽENÍ

**MAMUT FIX UNILAY W** je vrchní asfaltový pás modifikovaný SBS elastomerem

tloušťka	5,0 mm ± 0,3 mm
výztužná vložka	kompozit z polyesteru a skelných vláken
asfaltová hmota	asfalt modifikovaný elastomerem SBS
horní povrch	břidličný posyp
spodní povrch	písek
podélný přesah	125 mm (50 mm linie kotvení, 125 mm linie přesahu)
rozměr role	8,0 x 1,0 m
hmotnost role	cca 55 kg
počet rolí na paletě	25
m <sup>2</sup> na paletě	200

### POUŽITÍ

**MAMUT FIX UNILAY W** je vrchní pás pro jednovrstvé i vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně použití do skladeb pod přitížením.

### APLIKACE

**MAMUT FIX UNILAY W** se aplikuje plošným natavením k podkladu plynovým hořákem nebo horkým vzduchem.

**Mechanické kotvení.** Asfaltový pás je položen spodní stranou a upevněn kotvicími prvky a přesahy jsou svařeny pomocí hořáku nebo horkého vzduchu. Podélný přesah 12,5 cm označený dvěma čarami. První linie 5 cm označuje upevnění mechanických spojovacích prostředků, druhá linie 12,5 cm označuje šířku přesahu. Příčný přesah 15 cm.

**Celoplošné svařování.** Asfaltový pás se pokládá horní nebo spodní stranou a celoplošně se svařuje. Podélný přesah 12,5 cm, příčný přesah 15 cm.

### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Role jsou na paletách baleny ve svislé poloze a zajištěny ochrannou fólií. Hromadné balení – palety a jednotlivé role jsou označeny CE štítkem a požadovanými technickými informacemi o produktu. Palety i jednotlivé role musí být uloženy ve svislé poloze na vodorovném přímém povrchu. V průběhu skladování chraňte pás před vlhkostí. Při nízkých teplotách by měly být pásy skladovány při teplotě alespoň + 5°C minimálně 6 hodin před aplikací.

## OZNAČENÍ CE

Vlastnosti, na které se vztahuje označení CE

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA
Chování při vnějším požáru *	*	EN 13501-5
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	EN 13948
Odolnost proti statickému zatížení – metoda A	20 kg	EN 12730 :2000
Odolnost proti odlupování ve spojích	≥ 100 N/50 mm	EN 12316-1
Trvanlivost - odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	90 °C	EN 1110
Reakce na oheň	E	EN 13501-1
Vodotěsnost	splňuje	EN 1928:2000
Maximální tahová síla - podélně - příčně	950 ± 150 N/50 mm 900 ± 150 N/50 mm	EN 12311-1
Prodloužení při přetržení - podélně - příčně	45 ± 15 % 45 ± 15 %	
Odolnost proti nárazu	1500 mm	EN 12691
Smyková odolnost ve spojích	≥ 750 N/50 mm	EN 12317-1
Odolnost proti protržení (hřebík)	≥ 200 N	EN 12310-1
Ohebnost za nízkých teplot	-15 °C	EN 1109
Nebezpečné látky	NPD	-

  

DODATEČNÉ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	100 °C	EN 1110
Rozměrová stálost	0,3 %	EN 1107-1

\* Záznam vyplývá z toho, že nemůže být stanoven žádný zařazení na výrobek samotný dle EN 1187 (zkušební metodika pro zkoušku chování při vnějším požáru) a EN 13501-5 (Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru).

Vlastnost se označuje jako  $B_{roof}(t_1, t_3)$  v závislosti na střešním systému pro střešní skladbu s uvedeným výrobkem, nikoli pro výrobek samý.

Pro bližší informace ohledně zpráv o klasifikaci chování při vnějším požáru Broof kontaktujte technické oddělení SOPREMA.

NPD – není stanoveno

## DODATEČNÉ INFORMACE

### Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:

Podle nařízení Evropské komise 1907/2006 (REACH), článek 31, není bezpečnostní list vyžadován pro uvádění na trh, přepravu a používání produktu. Výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující velmi velké obavy) v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti a při správném použití nemá negativní dopad na životní prostředí.

### Kontrola kvality:

integrováný systém řízení kvality ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO 14001