

POPIS

Jednovrstvá syntetická fólie z měkčeného PVC nevyztužená, vyrobená koextruzí s použitím polymerních plastifikátorů odolných proti uhlovodíkům. Není odolná UV záření. Vyráběná ve výrobním závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí). Pokládka fólií musí být prováděna montážními firmami schválenými výrobcem. Je doporučeno používat dokončovací prvky a příslušenství schválené a doporučené výrobcem.

VLASTNOSTI

- Dobrá odolnost proti dočasnému kontaktu s oleji a uhlovodíky
- Není odolný proti UV záření
- Vysoká mechanická odolnost
- Odolný proti proražení
- Přizpůsobivý strukturálním pohybům

Oblast použití

- Zastřešení
- pod pevné přitížení, vodorovné povrchy s pochozí úpravou

VLASTNOSTI

	A 1,50	A 1,80	A 2,00	Zkušební metoda
Tloušťka (mm)	1,50	1,80	2,00	EN 1849-2
Plošná Hmotnost (kg/m ²)	1,80	2,15	2,40	EN 1849-2
Pevnost v tahu (N/mm ²)	≥ 17,5	≥ 17,5	≥ 17,5	EN 12311-2
Prodloužení při přetržení (%)	≥ 300	≥ 300	≥ 300	EN 12311-2
Odolnost proti nárazu (mm)	≥ 800	≥ 900	≥ 1 250	EN 12691
Odolnost proti protrhávání (N)	≥ 120	≥ 145	≥ 160	EN 12310-2
Ohebnost za nízkých teplot (°C)	≤ -25	≤ -25	≤ -25	EN 495-5
Vodotěsnost (6 hodin při tlaku 0,5 MPa)	vodotěsný	vodotěsný	vodotěsný	EN 1928 met. B
Rozměrová stálost po 6 hodinách při teplotě 80°C (%)	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	EN 1107-2
Odolnost proti prorůstání kořenů	bez průniku	bez průniku	bez průniku	EN 13948
Odolnost proti statickému zatížení (kg)	≥ 20	≥ 20	≥ 20	EN 12730
Reakce na oheň	E	E	E	EN ISO 11925-1 EN 13501-1

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Tloušťka	1,50 mm	1,80 mm	2,00 mm
Šířka	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Počet rolí na paletě	23	23	23
Délka	20 m	20 m	20 m
Barva	ČERNÁ		

OZNAČENÍ CE

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: WPSIT0006

FLAGON A je vyráběn v závodě FLAG Spa (SOPREMA group) v Chignolo d'Isola (Italia)

Označení CE č. 1085-CPR-0010 (Chignolo) v souladu s normou EN 13956: 2012.

Vzhledem ke složení fólie se na ní nevztahuje požadavky stanovené v nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a EU č. 487/2013 a ve znění pozdějších předpisů o nebezpečných látkách. Pokud bude výrobek likvidován jako odpad, doporučujeme ho předat pověřenému středisku likvidace odpadů nebo spalovně, vybavené dodatečnou spalovací komorou a katalyzátorem dýmu. Údaje tímto uvedené nejsou výčetem kompletních vlastností a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA, má právo na takové úpravy výrobku kdykoli a bez předchozího upozornění, v některém z jeho hlediska, a zastavit jeho výrobu. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.